

Πίνακας 1: Συστατικά κονιαμάτων % κατά βάρος

Κονιάματα δομής, πλήρωσης και ένεμα												
Πρώτες ύλες	NHL 3.5	Αερική Άσβεστος (L)	Κεραμικό 0-2 mm (P)	Θ.Γ. (P)	Ασβεστιτική άμμος 0-4 mm	Ποταμίσις άμμος 0-4 mm	Γαρμπίλι 8-16 mm	Ώχρες (O) % κ.β. κονιάς	N/K	Εργασι-μότητα (mm)		
Κωδικός												
LNHLPO1- Κονίαμα δομής και εξωτερικό αρμολόγημα (ΕΑ)	8,75	8,75	5	7,5	45	25	-	1	0,80	142,5		
LNHLPO2- Κονίαμα πλήρωσης	12,5	7,5	2,5	2,5	0	56,25	18,75	-	0,75	140		
Ενέματα % κ. β.												
Πρώτες ύλες		Αερική Άσβεστος			Μετακαολίνης	Ρευστοποιητής	Κώνος Marsch (s)			Εξίδρωση		
Ένεμα1		60			40	1,0	29			3,33%		
Κονιάματα Θόλου												
Πρώτες ύλες	NHL 3.5	Αερική Άσβεστος (L)	Κεραμικό 0-2 mm (P)	Θ.Γ.	Ασβεστιτική άμμος 0-4 mm	Ποταμίσις άμμος 0-4 mm	Γαρμπίλι 8-16 mm	Μαρμα-ρόσκινη	Ίνες ΠΛΠ 12 mm (F)	Ώχρες (O) % κ.β. κονιάς	N/K	Εργασι-μότητα (mm)
Κωδικός												
LNHLPF-a Πρώτο στρώμα	12,5	7,5	2,5	2,5	0	56,25	18,75	-	1% κονιάς	-	0,75	140
LNHLPF- b δεύτερο στρώμα	12,5	7,5	2,5	7,5	45	25	-		1% κονιάς	-	0,80	150
NHLMrO Τελική επίστρωση (ΕΘ)	25	-	-	-	56		-	19		5	0,80	150
Θ.Γ.: Θηραϊκή Γη, ΠΛΠ: πολυπροπυλένιο, Ρευστοποιητής: Πολυκαρβοξυλικός αιθέρας, NHL: υδραυλική άσβεστος, L: Αερική Άσβεστος, P: ποζολάνες, F: ίνες, Mr: μαρμαρόσκινη, O: ώχρες												